

LINDER
TISSEUR CRÉATEUR




Martindale
COLLECTION 2027

Comprendre la mesure du test Martindale

La solidité d'un tissu ne se juge pas seulement à l'œil : elle se mesure. Le test Martindale évalue la résistance d'un tissu à l'abrasion en comptant le nombre de frottements qu'il peut supporter avant de montrer des signes d'usure.

Pour choisir le tissu adapté à votre besoin, il est important de prendre en considération la fréquence d'utilisation et le type d'interaction avec le produit. Plus le nombre de cycles Martindale est élevé, plus le tissu est durable :



Inférieur à 6 000 tours : usage décoratif

Un résultat inférieur à 6 000 tours permet un usage occasionnel du produit à des fins décoratives. Les matériaux de cette catégorie sont idéals lorsqu'ils ne sont pas fréquemment soumis à l'usure, ni à une utilisation constante. Ils sont principalement choisis pour leur usage d'appoint et leur esthétique plutôt que pour leur durabilité.

Entre 6 000 et 10 000 tours : usage domestique léger

Les articles de cette catégorie conviennent à une utilisation légère. Ils ont la capacité de supporter certains contacts mais ne sont pas adaptés pour une utilisation quotidienne. L'important de cette catégorie permet de trouver l'équilibre entre durabilité et esthétique.

Entre 10 000 et 20 000 tours : usage domestique normal

Un résultat dans cette catégorie, permet d'utiliser le produit de façon régulière mais non constante. L'article permet un bon équilibre entre confort et durabilité et pourrait trouver sa place dans un espace de vie privatif. Ils peuvent supporter l'usure normale et quotidienne en conservant leur apparence et leur fonctionnalité dans le temps.

Entre 20 000 et 40 000 tours : usage domestique semi-public intensif

Les tissus de cette catégorie résistent à une utilisation courante. Ils sont autant adaptés pour un foyer domestique que pour un environnement semi-public. Le produit peut faire face à une manipulation fréquente et peut être placé dans des zones avec un passage régulier et constant.

Entre 40 000 et 60 000 tours : usage public contract intensif

Au-delà de 40 000 tours, l'usage pratiqué sur le produit peut être destiné à un environnement public. Les produits peuvent être situés dans des zones à fort passage en offrant plus de durabilité et des interactions plus fréquentes. Ils sont robustes et résistent à une utilisation intensive sans altérer la qualité du produit.

Supérieur à 60 000 tours : usage professionnel très intensif

L'ensemble des matériaux qui résistent au test à 60 000 tours ou plus permettent un usage très intensif du produit dans des milieux professionnels. Ils ont été conçus pour répondre à un environnement exigeant comme des halls publics, meubles de bureau ou des chambres d'hôtel.

Grâce au test Martindale, vous êtes assuré de choisir un tissu à la hauteur de vos besoins, qu'il s'agisse d'élégance à la maison ou de robustesse dans les environnements les plus sollicités.

Double Natte 205

100% Polyester

80 000 Tours
Exigeant

203 g/m²

Laize
140 et 280 cm



col 10



col 17



col 19



col 29*



col 69*



col 91

* laize 280 uniquement

Dépolluant 212

43% Viscose
36% Polyester
21% Lin

10 000 Tours
Modéré

241 g/m²

Laize
280 cm



col 29



col 35



col 90

Linda 502

100% Lin

25 000 Tours
Courant

313 g/m²

Laize
140 cm



col 10



col 11



col 12



col 29



col 43



col 63

Brigitte 508

78% Lin
22% Viscose

10 000 Tours
Modéré

313 g/m²

Laize
140 cm



col 11



col 29

Toile Aspect Lin 517

60% Polyester
40% Coton

15 000 Tours
Modéré

244 g/m²

Laize
280 cm



col 10



col 11



col 15



col 17




col 28



col 35



col 41



col 44



col 55



col 81

Firenze 518

55% Polyester
45% Coton

●●●●●
35 000 Tours
Courant

313 g/m²

Laize
260 cm



col 15



col 20



col 37



col 69



col 90

Notos 519

100% Lin

●●●●●
8 000 Tours
Léger

454 g/m²

Laize
280 cm



col 11



col 29

Suédine
 Lourde

520

100% Polyester

●●●●●
30 000 Tours
Courant

250 g/m²

Laize
150 cm



col 10




col 19



col 21




col 24



col 26



col 38



col 40



col 45



col 50




col 61




col 66



col 69



col 84



col 89



col 90



col 92

Alaska 553

100% Polyester

●●●●●
60 000 Tours
Exigeant

460 g/m²

Laize
145 cm



col 15



col 19




col 20



col 26




col 28



col 29



col 35




col 37



col 38




col 39



col 41



col 42



col 43



col 49



col 60




col 68




col 69




col 81




col 87




col 88



col 89



col 90



col 92

Libeccio 560

100% Lin

10 000 Tours
Modéré

270 g/m²

Laize
140 et 270 cm




col 11




col 29




col 39*



col 42*




col 48*



col 55*




col 69*




col 75*



col 82*



col 88*



col 92*

* laize 270 uniquement

Double Natte
Non Feu 715




100% Polyester


25 000 Tours
Courant

202 g/m²

Laize
140 et 280 cm



col 18



col 19




col 28*



col 29




col 65*



col 69*



col 80*



col 92*

* laize 280 uniquement

Borsalino 717



100% Polyester

20 000 Tours
Courant

269 g/m²

Laize
280 cm



col 19

Toile
Extérieure 1204



100% Polyester

30 000 Tours
Courant

203 g/m²

Laize
280 cm



col 20



col 27



col 28



col 29




col 35




col 36



col 47



col 82



col 88



col 92

Castello 1513

59% polyester
24% coton
17% lin

10 000 Tours
Modéré

428 g/m²

Laize
145 cm



col 29

Chantaco 1701



100% Polypropylène

6 000 Tours
Léger

288 g/m²

Laize
290 cm



col 37



col 49



col 69



col 89



col 90

Golf 1704



100% Polypropylène

12 000 Tours
Modéré

288 g/m²


Laize
290 cm




col 11




col 28




col 36




col 39



col 49



col 86



col 91

Rooftop 1706



100% Polypropylène


12 000 Tours
Modéré

292 g/m²

Laize
290 cm



col 18



col 19




col 20




col 36




col 40



col 41



col 80



col 90

Plage 1707




100% Polypropylène

18 000 Tours
Modéré

270 g/m²

Laize
290 cm



col 36



col 41



col 49



col 80

Ponant 1708




100% Polypropylène


● ● ● ● ●
16 000 Tours
Modéré

288 g/m²

Laize
290 cm



col 35



col 38



col 49



col 80



col 91

Fox 1900

100% Polyester

● ● ● ● ●
20 000 Tours
Courant

300 g/m²

Laize
150 cm



col 10



col 15



col 19



col 25



col 35



col 38



col 49




col 66



col 68



col 69



col 85

Alberta 1920

100% Polyester

● ● ● ● ●
100 000 Tours
Exigeant

400 g/m²

Laize
145 cm



col 15




col 25




col 28



col 35




col 45



col 49



col 55




col 61




col 65




col 69



col 82



col 85



col 92

Mouton 1925

100% Polyester

● ● ● ● ●
40 000 Tours
Fréquent

410 g/m²

Laize
145 cm



col 15

Aspen 1926

100% Polyester

●●●●●●
40 000 Tours
Fréquent

520 g/m²


Laize
140 cm




col 15




col 25




col 36




col 46



col 86



col 90



col 95

Inuit 1927

100% Polyester

●●●●●●
80 000 Tours
Exigeant

450 g/m²

Laize
145 cm



col 10



col 20



col 25




col 28



col 35




col 38



col 45



col 55



col 88

Indiana 1929

100% Polyester

●●●●●●
50 000 Tours
Fréquent

315 g/m²

Laize
140 et 280 cm



col 15



col 20




col 28




col 36



col 39



col 49



col 80

Colorado 1937

100% Polyester

●●●●●●
60 000 Tours
Exigeant

497 g/m²

Laize
140 cm



col 15




col 28




col 30



col 38



col 40



col 80

Osiris 1938

100% Polyester

●●●●●●
12 000 Tours
Modéré

280 g/m²

Laize
150 cm



col 30



col 80

Takao 1939

100% Polyester

10 000 Tours
Modéré

280 g/m²

Laize
150 cm



col 28



col 40



col 80

Adélie 1940

100% Polyester

95 000 Tours
Exigeant

470 g/m²

Laize
140 cm



col 11



col 20



col 35



col 45



col 55



col 80

Belinda 1941

95% Polyester
5% Viscose

79 000 Tours
Exigeant

330 g/m²

Laize
300 cm



col 11



col 20



col 22



col 28



col 55



col 90



col 92

Baltic 1944

100% Polyester

40 000 Tours
Fréquent

410 g/m²

Laize
140 cm




col 11



col 28



col 35



col 49



col 50



col 55



col 80

Fourrure 5133

100% Polyester

40 000 Tours
Fréquent

400 g/m²

Laize
145 cm



col 15



col 20



col 26



col 28



col 82



col 92

Fiore Non Feu

7518




100% Polyester

15 000 Tours
Modéré

390 g/m²

Laize
280 cm



col 18




col 29




col 39




col 69



col 89



col 90



col 92

Amélie 548/10193

67% Polyester
31% Coton
2% Autres fibres

30 000 Tours
Courant

248 g/m²

Laize
145 et 300 cm



col 30



col 40



col 60



col 80

Zulu 448/10195

66% Polyester
32% Coton
2% Autres fibres

30 000 Tours
Courant

274 g/m²

Laize
145 et 295 cm



col 19



col 29



col 39



col 69

Pollen 548/10199

38% Coton
37% Polyester
25% Chanvre

8 000 Tours
Léger

329 g/m²


Laize
145 et 295 cm




col 11




col 28



col 29



col 48



col 88

Harris 548/10204

89% Polyester
11% Lin

50 000 Tours
Fréquent

290 g/m²

Laize
145 et 295 cm



col 28



col 48



col 58

Marsala

548/10207

62% Polyester
37% Coton
1% Autres fibres

●●●●●●
16 000 Tours
Modéré

265 g/m²

Laize
145 et 300 cm



col 20



col 28



col 50

Palmier

548/10211

67% Polyester
31% Coton
2% Autres fibres

●●●●●●
25 000 Tours
Courant

250 g/m²

Laize
145 et 300 cm



col 19



col 35



col 85

Versailles

565/81328

74% Viscose
26% Polyester

●●●●●●
100 000 Tours
Exigeant

555 g/m²

Laize
140 cm



col 35




col 45



col 48



col 69



col 88



col 92

Tigre

1448/10210

98% Polyester
2% Polyamide

●●●●●●
14 000 Tours
Modéré

216 g/m²

Laize
145 et 295 cm



col 30



col 89




LINDER
TISSEUR CRÉATEUR